

PLATTEN AUS EXTRAWEICHEM MOOSGUMMI SB

Speziell für die Realisierung der Greifflächen von OCTOPUS-Systemen entwickelt, ist dieser Moosgummi schwarz, mit offenzelliger Struktur aus EPDM-Gummi.

Um eine einfache und schnelle Befestigung am Metallträger zu ermöglichen, haben die extra weichen Moosgummiplatten SB eine selbstklebende Seite.


Der Temperaturbereich liegt zwischen - 40 °C und + 130 °C. Es hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hitze, Witterungseinflüsse, niedrige Temperaturen und Alterung.

Die geringe Dichte dieses Moosgummi und seine extreme Weichheit ermöglichen es den Griffflächen, sich an jede Art von Oberfläche anzupassen.



PLATTEN AUS EXTRAWEICHEM MOOSGUMMI SB			
Art.	A	B	E
LGS 10 SB	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	10 ± 1.50
LGS 15 SB	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	15 ± 1.60
LGS 20 SB	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	20 ± 1.90
LGS 30 SB	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	30 ± 2.00
LGS 40 SB	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	40 ± 2.50

Hinweis: Minimale lieferbare Größe, Halbplatte.




PLATTEN AUS NEOPREN-MOOSGUMMI NF

Diese Art von Moosgummi aus Neopren ist schwarz gefärbt, hat eine geschlossene Zellstruktur, die es ihm ermöglicht, eine höhere Druckfestigkeit zu bieten, jedoch zu Lasten einer geringeren Elastizität und mit der Tendenz zur Verformung mit der Zeit.

Um eine einfache und schnelle Befestigung am Metallträger zu ermöglichen, haben die extra weichen Neoprenmoosgummi SB eine selbstklebende Seite. Hervorragende Beständigkeit gegen Erdölprodukte, Sonnenlicht, Witterung und Ozon. Nicht für den Einsatz in Lebensmitteln empfohlen.


Diese Art von Moosgummi ermöglicht es, Sauggreifer zum Greifen von Lasten mit rauen oder sehr rauen Oberflächen herzustellen, die im Freien arbeiten und mit atmosphärischen Einflüssen in Berührung kommen.

Die Temperaturwerte, innerhalb derer der Gummi arbeiten kann, reichen von -40 °C bis +100 °C.



PLATTEN AUS NEOPREN-MOOSGUMMI NF			
Art.	A	B	E
LGS 10 NF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	10 ± 1.50
LGS 15 NF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	15 ± 1.60
LGS 20 NF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	20 ± 1.90
LGS 30 NF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	30 ± 2.00
LGS 40 NF	2050 ÷ 1950	920 ÷ 880	40 ± 2.50

Hinweis: Minimale lieferbare Größe, Halbplatte.



Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$